

Üretim Derbentbaşı, Çanakkale de yapılmaktadır.



### Fiziksel Özellikler

Fiziksel ve Mekanik Özellikler	Birim	
Özgül Ağırlık	mg/m <sup>3</sup>	2,72
Su emme	%	0,4
Boyca Genleşme (Alkali Silika Rea.)	%	0,042
Metilen Mavisi	MB	0,5
Yassılık İndeksi (FI)	%	7
Aşınma Dayanımı (LA)	%	24
Aşınma Dayanımı (MDE)	%	15
Kabuk Oranı	%	0

### Kimyasal Özellikler

İÇERİK	%
CaO	55,03
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,04
SiO <sub>2</sub>	1,59
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,03
MgO	0,02
Na <sub>2</sub> O	0,01
TiO <sub>2</sub>	0,01
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,01
MnO	0,01
K.K.	42,91

#### Kepez Limanı

Liman Özellikleri :

- ◆ Rıhtım Uzunluğu : 215m
- ◆ Gemi Uzunluğu : max.28m
- ◆ Gemi Kapasitesi : max.40.000 ton

Yükleme:

- ◆ Kapasite : 250 ton/gün (dökme)

#### Akçansa Limanı

Liman Özellikleri :

- ◆ Rıhtım Uzunluğu : 210m
- ◆ Gemi Uzunluğu : max.20m

Yükleme:

- ◆ Kapasite : 360 - 500 ton/ vardiya (dökme)